

Mapeprim SP

Kaksikomponenttinen liuotteeton pohjuste kaikille alustoille.

KÄYTTÖKOHTTEET

Mapeprim SP on kaksikomponenttinen, liuotteeton, syntetttiseen hartiin perustuva tartuntapohjuste asennettaessa tasoitteita, vedeneristeitä ja sementtipohjaisia laasteja tiiviille ja vaikeille alustoille.

Käyttösovelluksia

- Tartuntapohjusteeksi tiiviille sementtipohjaisille lattioille, keraamisille- ja luonnonkivialustoille ennen tasoittamista
- Anhydriitti-, magnesium- ja kipsialustojen pohjustamiseen ennen tasoitusta tai laatoitusta.
- Valuasfaltin, puun, lastulevyn, metallilevyjen, PVC:n ja maalipintojen esikäsitteilyyn.

TEKNISET OMINAISUUDET

Mapeprim SP on tartuntapohjuste joka koostuu kahdesta komponentista (A+B). Sekoittamisen, levittämisen ja kuivumisen jälkeen tuote muodostaa tiiviin kalvon joka on veden ja ikääntymisen kestävä. Koska tuote on vesidispersiopohjainen se ei ole tulenarkaa eikä siten vaadi erityistoimenpiteitä varastoinnissa.

KÄYTTÖSOVELLUS

Alustan valmistelu

Alustan tulee olla hiekottomaton, puhdas ja kuiva eikä siinä saa esiintyä öljyä, rasvaa tai maalijäämiä. Tuotetta ei tule levittää kosteille alustoille, tai alustoille jotka altistuvat nousevalle kosteudelle.

Sekoittaminen

Valmis tartuntapohjuste tulee käyttää 3 h kuluessa.

Levitys

Mapeprim SP levitetään siveltimellä, telalla, kumilastalla tai sileällä teräslastalla noin 100 - 200 g/m² riippuen alustan imukyvystä ja sen karkeudesta.

Seoksen työstettävyyden parantamiseksi voidaan sitä ohentaa vedellä noin 5 - 10%.

Tartuntapohjusteen tulee olla läpikuultava ennen tasoittamista tai laatoittamista ja kaikissa tapauksissa tahmea, noin 1- 3 h kuivumisen jälkeen riippuen alustasta, lämpötilasta, kosteudesta ja ilmanvaihdosta.

Seuraava työvaihe tulee tehdä 24 h kuluessa.

Puhdistus

Työvälineet pestään välittömästi puhtaalla vedellä. Kädet ja tekstiilit tulee pestä ennen tuotteen kuivumista.

MENEKKI

Menekki on noin 0,1 kg - 0,2 kg/m² riippuen alustan huokoisuudesta.

PAKKAUS

4+4 kg ja 2+2 kg muoviasiioissa.

TEKNISET TIEDOT

Tuotekuvaus

| | Komponentti A | Komponentti B |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|
| Koostumus: | neste | neste |
| Väri: | sininen | valkoinen |
| Tiheys (g/cm ³): | 1,2 | 1,03 |
| pH: | 7 | 10 |
| Kuiva-ainepitoisuus (%): | 61 | 41 |
| Brookfield-viskositeetti (mPa-s): | 19 000 vispilä 6 - 10 kierr. | 1400 vispilä 2 - 10 kierr. |
| Varastointi: | 24 kk avaamattomassa alkuperäispakkauksessa | |
| Terveydelle vaarallista (EC 99/45): | ärsyttävä | ei ole |
| | Lisätietoja pakkauksessa ja käyttöturvallisuustiedotteessa | |
| Tulliluokka: | 3209 90 60 | |

Käyttösovellus; +23°C, 50%R.H.

| | |
|---|------------------------------------|
| Sekoitusuhde: | komponentti A : komponentti B= 1:1 |
| Seoksen Brookfield-viskositeetti (mPa-s): | 8000 vispilä 2 – 10 kierros |
| Seoksen tiheys (g/cm ³): | 1,1 |
| Seoksen käyttöaika: | Noin 3 h |
| Levityslämpötila: | +5°C....+40°C |
| Odotusaika tasoittamiseen. | 1 - 3 h |
| Tasoitteen asennus: | 24 h kuluessa. |

KÄYTTÖTURVA

Mapeprim SP -komponentti A ärsyttää silmiä ja ihoa ja voi kehittää allergisen reaktion altistuneelle henkilölle. Tämän vuoksi on huolellisesti vältettävä kosketusta silmien ja ihon kanssa käyttämällä suojavaatetusta, -laseja ja käsineitä. Altistuksessa tulee huuhtoa runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. **Mapeprim SP** -komponentti A on vesistölle haitallinen. Tuotetta ei saa päästää ympäristöön.

Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteessa ja teknisessä tuotekortissa.

AMMATTILAISEN RAKENNUSTUOTE

VAROITUS

Vaikka tekniset yksityiskohdat ja suositukset, jotka liittyvät tähän tuotekuvaukseen, perustuvat parhaaseen tietoomme ja kokemukseemme, on yllämainittu tieto otettava kaikissa tapauksissa suuntaa-antavana. Ennen käyttöä on varmistuttava siitä, että tuote sopii ajateltuun käyttökohteeseen. Vastoin tuotekortin ohjeita käytettäessä käyttäjä on yksin vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuneista seuraamuksista.

Referenssikohteet tuotteesta saatavana pyynnöstä.

Maahantuonti ja tekninen neuvonta:



Heikki Haru Oy

Heikki Haru Oy
puh. (09) 8780 341
fax (09) 890 832
Mestarintie 5
01730 Vantaa

www.heikkiharu.fi